

تأثیر باکتری در خودترمیمی بتن زیستی با افزایش مقاومت فشاری

ابوالفضل نوری شهرآبادی*، دانشجوی دکتری راه و ترابری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه
سمنان، سمنان

ابوالفضل حسینی، استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
بی تا بخشی، استاد دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

Email: a_noori@modares.ac.ir

دریافت: ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - پذیرش: ۱۴۰۰/۰۳/۰۷

چکیده

بتن یکی از پرکاربردترین مصالح تولیدی در دنیا است. ترک‌خوردگی در بتن مسئله‌ی شایعی است که در اثر مقاومت کششی نسبتاً کم آن رخ می‌دهد. ترک‌های ایجاد شده در بتن، دلیل اصلی کاهش دوام و عمر مفید سازه‌های بتنی هستند. ترمیم مناسب و به‌موقع ریزترک‌های اولیه به‌منظور جلوگیری از گسترش آنها در بتن و کاهش هزینه‌های زیاد تعمیر و نگهداری، امری ضروری است. به همین منظور، روش‌های خودترمیمی توسعه یافته‌اند. افزودن میکروارگانیزم‌ها در نسبت‌های اختلاط بتن و تولید بتن زیستی یک استراتژی هوشمند و سازگار با محیط‌زیست برای ترمیم ترک‌های بتن است و یک موضوع جدید و نوآوری در صنعت بتن محسوب می‌شود. گونه‌های باکتریایی مقاوم در شرایط محیطی سخت و خشن بتن، نظیر باسیلوس‌ها، با تولید رسوب کربنات کلسیم طی یک فرآیند هیدراتاسیون مستمر، می‌توانند با پر کردن ریزترک‌های تازه تشکیل شده، بتن را ترمیم نمایند. هدف مقاله حاضر، شناسایی گونه‌ی باکتری مؤثر، و میزان تأثیر آن بر خواص مقاومتی بتن، به‌عنوان یک عامل ترمیم‌کننده است. نتایج حاکی از آن است که تغییرات ایجاد شده در خصوصیات مقاومتی بتن زیستی با افزودن باکتری باسیلوس سوبتیلیس در غلظت 10^8 Cells/ml ، مقاومت فشاری را ۲۴/۲۴ درصد افزایش داده و همچنین، دوام بتن را به کمک فرآیند خودترمیمی باکتریایی بهبود می‌بخشد.

واژه‌های کلیدی: خودترمیمی، بتن زیستی، ریزترک، رسوب کربنات کلسیم

۱. مقدمه

بتن یکی از پرکاربردترین مصالح تولیدی در دنیا است. به طوری که شاید بتوان از آن به عنوان مهم ترین ماده ساختمانی موجود با کاربردی فراگیر نام برد. امروزه، مصالح اصلی بسیاری از سازه های کوچک و بزرگ مانند پل ها، تونل ها، سدها، دیوارهای حائل و حتی روسازی ها از جنس بتن است. از طرفی دیگر، نقاط ضعفی را می توان برای بتن برشمرد که گاه ممکن است رغبتی برای استفاده از سایر مصالح ساختمانی را به وجود آورد.


اگرچه گسترش سریع مخلوط های بتنی آماده یکی از نشانه های پیشرفت تکنولوژی بتن و بهبود کیفیت کلی آن است، اما مشکلات دیگری در این زمینه وجود دارد که مهم ترین آنها احتمال زیاد ترک خوردگی در بتن به علت مقاومت کششی کم آن است (ایهینی چوکوو و همکاران، ۲۰۱۸). این مسئله، استفاده از فولاد در ناحیه ی کششی بتن را اجتناب ناپذیر می نماید. همچنین، تغییرات حجمی وابسته به زمان در اثر پدیده های جمع شدگی^۱ و خزش^۲ نیز با گذشت زمان ترک هایی را در سازه های بتنی به وجود می آورند. چنین ترک هایی ممکن است زمینه ی نفوذ آب، مایعات مضر یا یون های زیان آور نظیر سولفات ها، کلرایدها و کربنات ها را به داخل ساختار بتنی سازه ها فراهم آورند. با حذف این ترک ها، که از معایب اصلی بتن به شمار می روند، می توان از ورود مواد مخرب که باعث خوردگی آرماتورها^۳ می شوند، جلوگیری به عمل آورده و مقاومت سازه های بتنی را حفظ نمود.

بسیاری از محققان، با الهام از طبیعت، مانند درمان طبیعی زخم یا بریدگی در گونه های زنده، توانسته اند از

این ایده برای ساخت مصالح ساختمانی مانند بتن استفاده کنند و بتن را به عنوان یک ماده هوشمند معرفی نمایند.

۲. بتن خودترمیم

بتن های خودترمیم^۴ که به تازگی توسعه یافته اند، تحول جدیدی را در عرصه تکنولوژی بتن ایجاد نموده اند. تحقیقات اولیه پیرامون بتن خودترمیم به طور عمده روی سازه های نگهداری آب یا مخزن هایی که نشت از طریق ترک در آن ها موضوع مهمی بود، انجام گرفت. برای این منظور، روش های خودترمیمی مختلفی جهت بهبود ریزترک ها در بتن مورد مطالعه قرار گرفته است (ویجی و همکاران، ۲۰۱۷). پیشرفت های اخیر در زمینه بیوتکنولوژی و مهندسی عمران، موضوعاتی پیرامون رسوب کربنات کلسیم توسط برخی گونه های باکتریایی خاص را مطرح کرده است (جوشی و همکاران، ۲۰۱۷). تحقیقات مختلف، جهت شناسایی ترمیم پذیری بتن توسط خودش با نتایج متفاوتی همراه بوده است. هوانگ و همکاران (۲۰۱۶) سه مکانیسم خودترمیمی ذاتی^۵ شامل هیدراتاسیون مداوم سیمان غیرهیدراته، تبلور مجدد^۶ هیدروکسید کلسیم و تشکیل کربنات کلسیم را معرفی نمودند. لی و همکاران (۲۰۱۷) رابطه ی بین ترکیبات سیمانی و خواص ترمیمی ترک ها، ناشی از هیدراتاسیون مداوم سیمان هیدراته نشده هنگام نفوذ آب از طریق ترک های سطحی، را بیان نمودند. میزان ترک های ترمیم شده به میزان آب و میزان کربنات کلسیم تشکیل شده بستگی دارد. شکل ۱، فرآیند خودترمیمی بتن با استفاده از مواد سیمانی را نشان می دهد.



شکل ۱. فرآیند خودترمیمی بتن با استفاده از مواد سیمانی (ژانگ و همکاران، ۲۰۱۷)


4- Self- healing concrete
5- Autogenous self- healing
6- Recrystallization

1- Shrinkage
2- Creep
3- Corrosion reinforcement

یکی از انواع بتن زیستی، بتن باکتریایی^۱ است که با افزودن انواع باکتری در بتن حاصل می‌شود. استفاده از باکتری‌های تولیدکننده رسوب کربنات کلسیم به منظور پر کردن ترک‌های ایجاد شده در بتن ایده‌ای بسیار نوآورانه است. این نوع باکتری‌ها که اکثراً به شکل مقاوم^۲ تهیه می‌شوند، می‌توانند برای مدت طولانی (بیش از هزاران سال) بدون آب و مواد مغذی زنده بمانند. هنگام ایجاد ترک و نفوذ آب در ساختار بتن، باکتری‌های موجود که در حالت مقاوم هستند، فعال گشته و با تولید رسوب کربنات کلسیم ترک‌ها به مرور زمان بسته می‌شوند. این روش که در نتیجه واکنش‌های بیولوژیک در بتن رخ می‌دهد، به صورت طبیعی و فاقد هرگونه آلودگی است (ایهین‌بی‌چوکوو و همکاران، ۲۰۱۸). شکل ۲، روند شماتیک ترمیم ترک توسط باکتری‌ها را نشان می‌دهد (جوشی و همکاران، ۲۰۱۷).

هنگامی که عرض ترک‌ها کمتر از ۰/۲ میلی‌متر باشد، بتن می‌تواند در طول زمان خودش را به طور طبیعی ترمیم کند. اما برای ترک‌های با عرض بیشتر، راه‌کارهای ارائه شده توسط بشر به کار گرفته می‌شود (ساین و همکاران، ۲۰۱۸). رویکردهای مختلفی توسط محققان با ارائه راه-حل‌های عملی پیشنهاد گردیده که از مزایای عمده آن‌ها پر کردن ترک‌های با عرضی بیش از ۰/۱ میلی‌متر است (ژانگ و همکاران، ۲۰۱۷). این رویکردها را می‌توان با استفاده از روش‌های مختلفی در بتن اعمال نمود که طیف وسیعی از کاربردها را با توجه به خودترمیمی طبیعی بتن شامل می‌شود.

۱-۲. بتن باکتریایی




شکل ۲. روند شماتیک ترمیم ترک توسط باکتری‌های موجود در بتن (جوشی و همکاران ۲۰۱۷)

سلولی باکتریایی) قادر به تشکیل رسوب هستند، بستگی دارد (جوشی و همکاران، ۲۰۱۷). شکل ۳، تصویری از رسوب کربنات کلسیم در دیواره‌ی سلول باکتری را نشان می‌دهد.

رسوب میکروبیولوژیک به عوامل متعددی از جمله مقدار کلسیم موجود در ساختار بتن و محیط خارجی، pH بتن، وجود کربن محلول و قابلیت دسترسی به محل-هایی که از طریق متابولیسم باکتری‌ها (معمولاً دیواره

²- Spore

¹- Bacterial concrete



شکل ۳. تشکیل کربنات کلسیم روی دیواره سلول باکتری (ژانگ و همکاران، ۲۰۱۷).

ترمیم‌کننده طولانی‌مدت عمل می‌کنند که این مکانیسم فرآیند میکروبیولوژیک تولید رسوب کربنات کلسیم^۲ (MICCP) نامیده می‌شود (ژانگ و همکاران، ۲۰۱۷).

در بتن خودترمیم‌شونده، تشکیل هرگونه ترک و نفوذ آب منجر به فعال شدن باکتری از حالت خواب (غیرفعال) می‌شود. با فعالیت متابولیک باکتری طی فرآیند خودترمیمی، کربنات کلسیم به داخل ترک‌های بتن رسوب می‌کند. هنگامی که ترک‌ها به‌طور کامل با کربنات کلسیم پر شوند، باکتری‌ها مجدداً به مرحله خواب برمی‌گردند. در ادامه نیز با شکل‌گیری هرگونه ترکی، باکتری‌ها مجدداً فعال می‌شوند و ترک‌ها را پر می‌کنند (ژانگ و همکاران، ۲۰۱۷).

۳. مواد و مصالح مصرفی

در این پژوهش، نمونه‌های بتنی باکتریایی تهیه شده رده ۲۵ مطابق شرایط محیطی شبیه‌سازی نزدیک به بتن باسیلوس گونه سوبتیلیس سازگاری بهتری نشان داد و طبق نتایج آزمایشگاهی در شرایط شبیه‌سازی بتن، میزان مقاومت و سازگاری این نوع باکتری مناسب‌تر حاصل گردید. سه نوع غلظت و یک نوع بدون باکتری جهت مقایسه تهیه و مورد بررسی قرار گرفتند. مواد و مصالح مصرفی مورد نیاز برای تولید بتن باکتریایی در این پژوهش شامل سنگدانه‌ها، سیمان، سرباره، آب و محلول

هنگامی که باکتری مورد استفاده فعالیت خود را برای ترمیم ترک‌ها در بتن آغاز می‌کند، عامل مزاحم اصلی، محیط بسیار قلیایی بتن است که رشد باکتری‌ها را محدود می‌کند (ساین و همکاران، ۲۰۱۸). بنابراین، باکتری‌های افزوده شده باید قادر به تحمل محیط قلیایی بتن باشند. همچنین، برای اطمینان از رسوب مؤثر مواد معدنی جهت ترمیم ترک‌ها باید مراقبت‌های لازم از باکتری‌ها صورت پذیرد (لی و پارک، ۲۰۱۷).

میکروارگانیسم‌های مختلفی توانایی ایجاد رسوب کربنات کلسیم را با استفاده از تجزیه اوره^۱ دارند. در این میان، گونه‌های باکتری باسیلوس برای رسوب کربنات کلسیم روی سطح بتن عملکرد مناسب‌تری نشان دادند. مواد مغذی برای باکتری‌هایی که توانایی رسوب کلسیت را دارند شامل منابع کلسیم، فسفر و نیتروژن هستند. عوامل باکتریایی در بتن که در حالت خواب قرار دارند با نفوذ آب به داخل بتن شروع به فعالیت نموده و با مواد مغذی واکنش داده و رسوب کلسیت ایجاد می‌کنند (کایور و همکاران، ۲۰۱۲).

فرآیند میکروبیولوژیک تولید رسوب کربنات کلسیم باعث پر شدن ترک‌های ریز و به هم چسباندن مواد دیگری مانند شن و ماسه در بتن می‌شود (دوبلی، ۲۰۱۶). دخالت میکروارگانیسم‌ها در رسوب کلسیت می‌تواند دوام بتن را افزایش دهد. باکتری‌ها به‌عنوان یک عامل

Precipitation (MICCP)

¹- Urealysis

²- Microbially Induced Calcium Carbonate

باکتریایی است که در ادامه به تشریح هر یک پرداخته شده است.

۳-۱. سنگدانه‌ها

در این پژوهش، از سنگدانه شکسته کوهی به عنوان درشت‌دانه و سنگدانه شکسته رودخانه‌ای در بخش ریزدانه مورد استفاده قرار گرفته است.

۳-۲. سیمان

در این پژوهش، از سیمان پرتلند معمولی تیپ ۲ دلیجان استفاده گردید.

۳-۳. سرباره

سرباره مورد استفاده در این پژوهش، تولیدی شرکت سیمان سپاهان می‌باشد.

۳-۴. آب

کل آب مخلوط بتن شامل آب جذب شده توسط سنگدانه‌ها برای رسیدن به شرایط اشباع با سطح خشک و همچنین آب آزاد برای انجام هیدراتاسیون سیمان و تأمین کارایی است. آب مصرفی، آب قابل شرب می‌باشد.


۳-۵. محلول باکتریایی

در این پژوهش، از باکتری باسیلوس گونه سوبتیلیس^۱ در سه غلظت متفاوت 10^6 cells/ml و 10^8 cells/ml و 10^{10} cells/ml جهت تولید سه نمونه بتن باکتریایی مختلف استفاده شد.

شکل ۴، بطری‌های یک لیتری محلول نوترینت برات^۲ (محیط کشت میکروبی) در غلظت‌های مختلف باکتریایی، به عنوان محیطی جهت کشت باکتری، را نشان می‌دهد که در آزمایشگاه باکتری‌شناسی تهیه

گردید.

در تهیه بتن باکتریایی، از روش مستقیم افزودن باکتری‌ها در خمیر بتن استفاده شد. افزودن محلول برات باکتریایی منجر به تغییر نسبت آب به سیمان و در نهایت تغییر کارایی و خواص مقاومتی بتن باکتریایی می‌شود. به همین منظور، میزان آب مورد نیاز در نسبت‌های اختلاط بتن، مجموع میزان آب مورد نیاز به همراه محلول باکتریایی است.



شکل ۴. محلول برات باکتری باسیلوس سوبتیلیس در غلظت‌های 10^6 Cells/ml، 10^8 Cells/ml و 10^{10} Cells/ml

۴. روش انجام تحقیق

در این پژوهش، با توجه به نتایج بررسی‌های مشابه گذشته در خصوص تأثیر عامل خودترمیمی باکتریایی بر افزایش تراکم بتن به واسطه پرکردن ریزترک‌های اولیه (عمدتاً حرارتی)، آزمایش متداول فشاری در نظر گرفته شد که می‌تواند تأییدکننده تأثیر عامل خودترمیمی بتن باشد. برای انجام آزمایش مقاومت فشاری روی نمونه‌های استاندارد مکعبی، پس از تهیه مصالح مصرفی مورد نیاز با توجه به نسبت‌های اختلاط، به ساخت خمیر بتن، نمونه‌گیری و عمل‌آوری آن اقدام شد.

۴-۱. نسبت‌های مخلوط

با توجه به مصالح سنگدانه‌ای موجود، مدول نرمی

² - Nutrient broth

¹ - Bacillus Subtilis

ترمیم ریزترک‌های اولیه ایجاد شده به واسطه حرارت هیدراتاسیون اولیه است. شکل ۵، نحوه افزودن محلول باکتریایی به صورت مستقیم را نشان می‌دهد. میزان ماندگاری باکتری در مدت زمان ۷ روز با شرایط شبیه-سازی شده بتن (pH تقریباً ۱۳ و با توجه به دمای بیشینه بتن که مشابه دمای محیط آزمایشگاهی است) مورد بررسی قرار گرفت و با در نظر گرفتن تعداد باکتری باقی‌مانده برای ادامه فعالیت ترمیم پس از اعمال شرایط محیط شبیه‌سازی شده، حداقل باکتری مورد نیاز در این پژوهش 10^6 Cells/ml به دست آمد. بنابراین، نمونه‌های بتنی در غلظت‌های باکتریایی ۰ (نمونه شاهد)، 10^6 Cells/ml ، 10^8 Cells/ml و 10^{10} Cells/ml تهیه شد.



شکل ۵. افزودن محلول باکتریایی به مخلوط بتنی تازه

۲/۸۲ برای ماسه و نسبت آب به سیمان ۰/۵، طرح‌های بسیاری با درصد مصالح مختلف بررسی گردید که در طرح نهایی، ۸۰۰ کیلوگرم ماسه، ۸۰۰ کیلوگرم شن درشت‌دانه، ۳۵۰ کیلوگرم شن ریزدانه، ۲۲۷/۵ کیلوگرم سیمان، ۱۲۲/۵ کیلوگرم سرباره به جهت کمک در کاهش میزان فلیایی بتن و همچنین کاهش دمای اولیه بتن، که هر دو عامل مضر برای باکتری می‌باشد و ۱۷۵ لیتر آب، به عنوان بهترین نسبت شناسایی و به عنوان طرح منتخب در نظر گرفته شد.

برای تولید بتن باکتریایی، بطری‌های یک لیتری محلول باکتریایی جایگزین یک لیتر از حجم آب مصرفی در تولید بتن معمولی گردید. در این روش افزودن، باکتری بدون ایجاد لایه محافظ (اسپور) و به صورت مستقیم به بتن تازه افزوده شد که هدف آن

۴-۲. نمونه‌گیری و عمل‌آوری نمونه‌ها

عمل نمونه‌گیری به طور مجزا در قالب‌های مکعبی و تیری شکل، در سه غلظت متفاوت باکتریایی و یک نمونه بتن معمولی، هر کدام ۶ نمونه، انجام گردید. پس از ۲۴ ساعت، قالب‌ها را باز کرده و به مدت ۷ الی ۲۸ روز در استخر آب مغروق نگهداری و آماده آزمایش شدند. شکل ۶، تعدادی از نمونه‌های بتنی قالب‌گیری

برای مرتفع نمودن محدودیت فشار برشی سنگدانه‌ها، محلول باکتری در لحظه آخر به مخلوط مصالح اضافه گردید که کمترین آسیب به باکتری‌ها وارد گردد.

شده در آزمایشگاه را نشان می دهد.



شکل ۶. نمونه های بتن باکتریایی در قالب های مکعبی و تیری شکل استاندارد

۷ روزه و ۳ آزمونه در سن ۲۸ روزه پس از عمل آوری در دمای حدود ۲۳ درجه سلسیوس در استخر آب مورد آزمایش قرار گرفتند.

۵. نتایج آزمایش ها و بحث

مقاومت فشاری با استفاده از دستگاه UTM روی نمونه های مکعبی با جابه جایی ثابت ۱ میلی متر بر دقیقه و وزن ثابت ۱۸۰ کیلوگرم بر دقیقه مطابق شکل ۷ انجام گرفت. از هر غلظت باکتریایی، ۶ نمونه مکعبی در دو سن ۷ و ۲۸ روزه مورد آزمایش قرار گرفتند که نتایج آن در جدول ۱ قابل مشاهده است.

۴-۳. آزمایش ها

به منظور ارزیابی مشخصات بتن سخت شده به واسطه ترسیب کربنات کلسیم، که موجب توپر شدن نمونه ها و پیش بینی افزایش مقاومت فشاری می شود، آزمایش مقاومت فشاری به روش بارگذاری وسط دهانه در سنین ۷ روزه و ۲۸ روزه انجام شد.

در این تحقیق، آزمایش مقاومت فشاری طبق استاندارد ASTM C39 انجام شده است. برای ساخت آزمونه های مقاومت فشاری از قالب های مکعبی فلزی با ابعاد $150 \times 150 \times 150$ میلی متر استفاده شد. برای هر طرح، ۶ آزمونه مکعبی ساخته شد که ۳ آزمونه در سن




شکل ۷. آزمایش مقاومت فشاری

جدول ۱. نتایج آزمایش مقاومت فشاری

میانگین مقاومت فشاری (Mpa)	مقاومت فشاری (Mpa)			غلظت باکتریایی (Cells/ml)	سن نمونه (روز)
	نمونه ۳	نمونه ۲	نمونه ۱		
۱۹/۷۷۴	۱۶/۵۰۷	۱۶/۲۸۲	۱۵/۳۹۶	۰	۷ روزه
۱۹/۹۵۶	۱۹/۹۷۹	۱۹/۷۳۶	۱۹/۶۰۸	10^6	
۱۸/۲۷۳	۲۰/۸۳۸	۲۰/۲۷۳	۱۸/۷۵۷	10^8	
۲۶/۵۵۲	۱۸/۳۹۳	۱۸/۳۰۳	۱۸/۱۲۳	10^{10}	
۲۶/۳۳۴	۲۸/۱۸۴	۲۷/۳۳۴	۲۴/۱۳۷	۰	۲۸ روزه
۲۹/۱۷۵	۲۸/۴۲۸	۲۵/۳۸۴	۲۵/۱۸۹	10^6	
۲۸/۱۷۲	۳۰/۰۷۶	۲۹/۹۲۴	۲۷/۵۲۴	10^8	
۱۶/۰۶۲	۲۸/۴۹۸	۲۸/۳۹۹	۲۷/۶۲۰	10^{10}	

مقایسه نتایج مربوط به آزمایش مقاومت فشاری نمونه‌های بتنی در شکل ۸ نشان داده شده است.



شکل ۸. مقاومت فشاری ۷ روزه و ۲۸ روزه نمونه‌های بتنی در غلظت‌های باکتریایی ۰ (نمونه شاهد)، 10^6 (Cells/ml)، 10^8 (Cells/ml) و 10^{10} (Cells/ml)

بر اساس نتایج حاصل از آزمون مقاومت فشاری می‌توان بیان داشت که: مقاومت فشاری در سنین، ۷ روزه و ۲۸ روزه برخوردار (الف) نمونه‌های حاوی باکتری باسیلوس سوبتیلیس در محدوده‌ی غلظت 10^8 Cells/ml از بیشترین مقدار مقاومت فشاری در سنین، ۷ روزه و ۲۸ روزه برخوردار است.



شکل ۹. تشکیل رسوب کربنات کلسیم جهت ترمیم ترک-

های بتنی

نتایج پژوهش حاضر حاکی از افزایش مقاومت فشاری قابل قبول $24/24$ درصد در ۷ روز اولیه تولید بتن است که نشان‌دهنده تأثیر مناسب عامل خودترمیمی بتن زیستی می‌باشد. جهت مقایسه نتایج این پژوهش با نمونه‌های مشابه انجام شده که در سال ۲۰۰۸ با نمونه سوبتیلیس (گونه نامشخص) با غلظت 2.8×10^8 cells/ml انجام شده است میزان مقاومت کسب شده نسبت به نمونه‌های شاهد 12% می‌باشد (جانکرز و اسچلانگن، ۲۰۰۸).

در این پژوهش، سعی بر آن شد که تأثیر باکتری در ترمیم ریزترک‌های اولیه، که عامل اصلی نفوذ مواد مضر و علت اصلی ترک‌های ثانویه در بتن بوده و اغلب به دلیل گرمایی زیاد اولیه در بتن ایجاد می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد.

ب) میزان افزایش مقاومت فشاری ۷ روزه و ۲۸ روزه در بتن باکتریایی نسبت به نمونه شاهد در محدوده‌ی غلظت باکتریایی 10^8 Cells/ml به ترتیب $24/24$ درصد و $9/87$ درصد است. بروز ترک‌های حرارتی اولیه و فعال شدن باکتری‌ها با ترسیب رسوب کربنات کلسیم در روزهای اولیه با توجه به رطوبت موجود در بتن را می‌توان یکی از دلایل اصلی افزایش بیشتر مقاومت فشاری ۷ روزه نسبت به ۲۸ روزه در مقایسه با نمونه شاهد برشمرد. بنابراین، می‌توان از این غلظت به عنوان غلظت بهینه محلول باکتریایی باسیلوس سوبتیلیس نام برد.

همچنین، نتایج آزمایش XRD و مشاهده ترسیب کربنات کلسیم با پر کردن ترک‌های ریز نمونه‌های بتنی شکسته شده می‌تواند دلیلی بر افزایش مقاومت و کاهش قابلیت نفوذپذیری بتن‌های باکتریایی در برابر نفوذ مواد مخرب باشد. بنابراین، به‌کارگیری باکتری‌های مقاوم در محیط قلیایی بتن با قابلیت تولید رسوب کربنات کلسیم می‌تواند موجب افزایش مقاومت بتن و همچنین بهبود ترک‌های اولیه و بلندمدت در روسازی‌های بتنی در حضور رطوبت شود. نمونه ترسیب ایجاد شده در یک نمونه ۷ روزه گسیخته شده در شکل ۹ قابل مشاهده است. نتایج آزمایش XRD جهت تعیین نوع ترسیب ایجاد شده در شکل ۹ نشان‌دهنده تشکیل رسوب کربنات کلسیم در محل ترک‌های ایجاد شده می‌باشد که در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس انجام گردید. شکل ترسیب انجام شده و حجم قابل قبول آن نشان‌دهنده فعالیت زیاد و سازگاری مناسب این‌گونه باکتری با محیط بتن را نشان می‌دهد.

- Andalib, R., Majid, M. Z. A., Hussin, M. W., Ponraj, M., Keyvanfar, A., Mirza, J. and Lee, H. S. 2016. "Optimum concentration of Bacillus megaterium for strengthening structural concrete". *Constr. Build. Mater.*, 118: 180-193.
- Castanier, S., Le Métayer-Levrel, G., Perthuisot, J. P. 1999. "Calcium-carbonates precipitation and limestone genesis- the microbiogeologist point of view". *Sediment. Geol.*, 126(1): 9-23.
- De Belie, N. 2016. "Application of bacteria in concrete: A critical review". *RILEM Technical Letters*, 1: 56-61.
- De Muynck, W., Cox, K., De Belie, N. and Verstraete, W. 2008. "Bacterial carbonate precipitation as an alternative surface treatment for concrete". *Constr. Build. Mater.*, 22(5): 875-885.
- Grabiec, A. M., Klama, J., Zawal, D. and Krupa, D. 2012. "Modification of recycled concrete aggregate by calcium carbonate biodeposition". *Constr. Build. Mater.*, 34: 145-150.
- Gupta, S., Dai Pang, S. and Kua, H. W. 2017. "Autonomous healing in concrete by bio-based healing agents— A review". *Constr. Build. Mater.*, 146: 419-428.
- Huang, H., Ye, G., Qian, C. and Schlangen, E. 2016. "Self-healing in cementitious materials: Materials, methods and service conditions". *Mater. Design*, 92: 499-511.
- Iheanyichukwu, C. G., Umar, S. A. and Ekwueme, P. C. 2018. "A review on self-healing concrete using bacteria". *Sustain. Struct. Mater., Int. J.*, 1(2): 12-20.
- Joshi, S., Goyal, S., Mukherjee, A. and Reddy, M. S. 2017. "Microbial healing of cracks in concrete: A review". *J. Indus. Microbiol. Biotech.*, 44(11): 1511-1525.
- Kaur, N., Reddy, M. S. and Mukherjee, A. 2012. "Improvement in strength properties of ash bricks by bacterial calcite". *Ecol. Eng.*, 39: 31-35.
- Lee, Y. S., Kim, H. J. and Park, W. 2017. "Non-ureolytic calcium carbonate precipitation by Lysinibacillus sp. YS11 isolated from the rhizosphere of Miscanthus sacchariflorus". *J. Microbiol.*, 55: 440-447.
- Lee, Y. S. and Park, W. 2018. "Current challenges and future directions for bacterial self-healing concrete". *Appl. Microbiol. Biotech.*, 102: 3059-3070.
- Luo, M., Qian, C. X. and Li, R. Y. 2015. "Factors affecting crack repairing capacity of bacteria-based self-healing concrete". *Constr. Build. Mater.*, 87: 1-7.
- Muhammad, N. Z., Shafaghat, A., Keyvanfar, A., Majid, M. Z. A., Ghoshal, S. K., Yasouj, S. E. M. and Shirdar, M. R. 2016. "Tests and methods of evaluating the self-healing efficiency of concrete: A review". *Constr. Build. Mater.*, 112: 1123-1132.
- Phung, Q. T., Maes, N., De Schutter, G., Jacques, D. and Ye, G. 2013. "Determination of water permeability of cementitious materials using a controlled constant flow method". *Constr. Build. Mater.*, 47: 1488-1496.
- Qiu, J., Qin, D., Tng, S. and Yang, E. 2014. "Surface treatment of recycled concrete aggregates through microbial carbonate precipitation". *Constr. Build. Mater.*, 57: 144-150.
- Siddique, R. and Chahal, N. K. 2011. "Effect of ureolytic bacteria on concrete properties". *Constr. Build. Mater.*, 25(10): 3791-3801.
- Siddique, R., Nanda, V. and Kunal, R. 2016. "Influence of bacteria on compressive strength and permeation properties of concrete made with cement baghouse filter dust". *Constr. Build. Mater.*, 106: 461-469.
- Singh, N., Ahmad, J. and Snober, S. M. 2018. "Assessment of ureolytic bacteria for self-healing concrete". *Int. J. Recent Sci. Res.*, 9(3): 25350-25355.
- Vijay, K., Murmu, M. and Deo, S. V. 2017. "Bacteria based self healing concrete— A review". *Constr. Build. Mater.*, 152: 1008-1014.
- Xu, J. and Yao, W. 2014. "Multiscale mechanical quantification of self-healing concrete incorporating non-ureolytic bacteria-based healing agent". *Cement Concrete Res.*, 64: 1-10.
- Zhang, J., Liu, Y., Feng, T., Zhou, M., Zhao, L., Zhou, A. and Li, Z. 2017. "Immobilizing bacteria in expanded perlite for the crack self-healing in concrete". *Constr. Build. Mater.*, 148: 610-617.
- Jonkers, H. M., & Schlangen, E. 2008. Development of a bacteria-based selfhealing concrete. In Proc. int. FIB symposium, vol. 1, pp 425-430.